

universal

üni-tek 69 Teknik Bilgi Formu

UYGULAMA:

PVC laminantların; tahtaya, suntaya yapıştırılmasında veya PU süngerlerin birbirine ve ahşaba yapıştırılması için kullanılan, sprey tabanca ile çift taraflı uygulanan kontak yapıştırıcıdır.

TEKNİK BİLGİLER:

Esası	: Polikloropren
Renk	: Açık Sarı
Viskozite	: 360 (±40) mPas (25°C)*
Yoğunluk	: 0.81(±0,02) gr/cm ³
İnceltici/Temizleyici	: Üni-tek 600
Uygulama	: Sprey tabancası ile
Kuruma Zamanı	: ~2-10 dakika arası
Kristalleşme Zamanı	: Yaklaşık 24 saat
Depolama Süresi	: Açılmamış orijinal ambalajında ~ 9 ay
Depolama Şartları	: Orijinal ambalajında 15-25°C arasında
Donmaya Duyarlılık	: 10°C altında kalınlaşır, oda sıcaklığında eski haline döner
Parlama Özelliği	: Var

*Depolama esnasında farklı sıcaklıklarda farklı değerler gözlenebilir.

KULLANIM TALİMATI:

- 1) Yapıştırılacak yüzeyler iyice zımparalanmalı tozdan yağdan arındırılmalıdır. Lamine edilmiş plastik levhalar, metal ve cam yüzeyler vb. solvent ile temizlenmelidir. Kauçuklar hafif pürüzlendirilmelidir.
- 2) Üni-tek 69, yapıştırılacak her iki yüzeyin tamamına ve eşit şekilde uygulanmalıdır.
- 3) Isı nem ve yüzey cinslerine bağlı 5-8 dakika sonunda parçalar bir araya getirilerek preslenmelidir. Yapışan parçalar ileriki işlemlere hemen alınabilirler.
- 4) Kötü yapışmayı önlemek için, oda ve yapıştırıcı sıcaklığının 20°C'ın altına düşmesine müsaade edilmemelidir.
- 5) Yapışma kuvvetini test etmek için 2-3 gün bekleyiniz.

YAPIŞTIRMA İŞLEMLERİ ESNASINDA ŞÜPHE ETTİĞİNİZ VEYA NORMAL GÖRMEDİĞİNİZ HERHANGİ BİR İŞLEMDE, FİRMAMIZ TEKNİK SORUMLUSU İLE TEMASA GEÇMENİZ TAVSİYE OLUNUR.

Not: Bu Teknik Bilgi Formu ile bundan önce bu konuda yayınlanmış TBF'ler geçerliliğini yitirmiştir. Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan bilgiler laboratuvarlarımızda yapılan testler ve deneyimler sonucu oluşturulmuştur, herhangi bir garanti yerine geçmemektedir. Kullanmadan önce kendi testlerinizi yapmanız ve ürünün sizin ürününe uygun olup olmadığına yapacağımız test sonucunda karar vermeniz tavsiye edilir.

Kasım 2007

5.02 – F.01 REV:0

ÜNİVERSAL YAPIŞTIRICI VE KİMYA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Ayazma Caddesi Aliye Meriç Konak İş Merkezi No:3/14 Gayrettepe 34349 İstanbul - Türkiye
Tel: +90 (212) 288 55 63 Pbx Faks: +90 (212) 288 56 08 www.universalyapistirici.com